

常備在庫 間仕切り用PVCフィルム／NPシリーズ

アキレスマジキリⅡ

気分よく働ける快適な環境をつくるため、そして作業を安全に進めるためにも、作業の現場には明るさと開放性が求められます。《アキレスマジキリⅡ》は、優れた透明性により視認性を確保、明るく開放的で安全な作業環境を実現します。

工場や建築現場、倉庫等での屋内外の作業環境を安全で快適なものにする一般間仕切りカーテン用フィルムです。

広い空間を効果的に間仕切ることによって空調効率を上げ、省エネにも効果が期待できます。

●印刷には適していません。

- 色相は「アオミ」:映える青味系の透明色で清潔感を演出
- 柔軟性に富み、冬場でも硬化しにくい硬度設計
- 粉ふり仕様だからスリップ性に優れ、べたつきが起きにくい
- 粉ふり仕様でありながら高い透明度(NPシリーズ)

※一部NPシリーズに対応していない規格があります。



在庫規格表

製品名	規格			硬度				
	厚さ (mm)	幅 (cm)	巻数 (m)	#410	#490	#530	#570	#610
アキレスマジキリⅡ	0.1	183	100	◎				
	0.2	91.5	50		◎NP			
	0.2	137	50		◎NP			
	0.2	183	50		◎NP			
	0.3	91.5	50		◎NP			
	0.3	137	30		◎NP			
	0.3	183	30		◎NP			
	0.4	91.5	30		◎NP			
	0.4	183	30		◎NP			
	0.5	91.5	30			◎NP		
	0.5	137	30			◎NP		
	0.5	183	30			◎NP		
	0.8	91.5	20				○	
	1.0	91.5	10				○	
	1.0	137	10				○	
	1.0	183	10				○	
	2.0	91.5	10				○	
	2.0	137	10				○	
	2.0	183	8				○	
	3.0	91.5	10					○

凡例
◎ = 粉ふりタイプ
NP = NPシリーズ
○ = 粉ふりなし

※上記規格以外につきましてもお問い合わせください。

物性表

一般物性	硬度	アキレスマジキリⅡ									測定方法
		#410	#490	#490	#490	#530	#570	#570	#570	#610	
100%モジュラス (N/cm)	タテ	19.4	25.8	34.7	48.8	55.7	80.4	86.9	151.3	213.9	JIS K 6732 準用
	ヨコ	13.8	22.9	32.3	44.7	50.3	57.6	70.7	142.9	201.4	
抗張性 (N/cm)	タテ	32.9	62.1	87.4	113.2	138.4	159.8	202.2	343.2	497.1	
	ヨコ	28.1	59.9	82.9	107.3	130.0	134.5	184.1	336.0	502.5	
伸び (%)	タテ	240	339	366	342	373	315	341	363	378	
	ヨコ	296	376	379	364	380	365	379	385	415	
引裂強度 (N)	タテ	7.9	19.4	26.9	36.9	37.6	49.0	60.2	124.1	183.2	JIS K 6772 準用
	ヨコ	8.3	19.8	24.1	37.3	38.6	45.3	59.0	119.2	175.1	
耐寒性 (℃)		-40	-45	-50	-50	-50	-45	-50	-50	-50	

数値は実測値の一例であり、保証値ではありません。

※製品名の横に掲載しているマーク(◎○●●●)は、製品の原反片側端面に貼付してあるサイドシールの種類を示しています。