

ジーワンボード

遮熱面材付高性能硬質ウレタンフォーム断熱材

業界最高水準※

熱伝導率 **0.018W / (m·K)**

高断熱性能住宅に最適なハイグレードモデル

Z1

[ジーワン]

Zero Energyを目指して、アキレスは独自開発の「超低熱伝導フォーム」にその思いを込めました。


常識を打ち破る新次元の性能。高断熱性能住宅に

業界最高水準の熱伝導率 $0.018W/(m\cdot K)$ を実現、経年変化を抑え長期断熱性能を発揮します。進化した高性能硬質ウレタンフォームに加え、遮熱性能に優れたアルミ箔面材を採用しています。

高性能フォーム×アルミ箔面材 → 夏も冬も快適な省エネルギー住宅


フォーム

当社最先端技術による新開発の硬質ウレタンフォーム



面材


遮熱性能に優れた赤外線高反射タイプのアルミ箔面材を採用



最適なハイグレード断熱材です。


ジーンボードはその優れた断熱性能を活かして、外張り断熱、付加断熱はもちろん
充填断熱でもご採用いただけます。ZEH、HEAT20 G1・G2等の高断熱性能を実現します。

外張り断熱工法



外装材 ジーンボード 屋根材

付加断熱工法



内装材 充填断熱材 ジーンボード

断熱仕様の例

外壁の仕様例

下表は計算例なので、目安としてご覧いただき、実際の部材性能、仕様等にしがって計算ください。

	外張り断熱材		充填断熱材*		U値 [W/(㎡・K)]
	仕様	R値 [㎡・K/W]	仕様	R値 [㎡・K/W]	
A	ジーンボード50mm	2.7	—	—	0.33
B	ジーンボード25mm	1.3	HGW16K 100mm	2.6	0.27
C	ジーンボード40mm	2.1	HGW16K 100mm	2.6	0.22
D	ジーンボード30mm	1.6	吹付けウレタンA種1H 70mm	2.7	0.25

*充填断熱部の熱橋比率は0.17とし、U値は内装材(せっこうボード12.5mm)を含めて計算しています。

UA値の例

下表は計算例なので、目安としてご覧いただき、実際の部材性能、仕様等にしがって計算ください。

	〔屋根〕 外張り断熱材(+充填断熱材)	〔外壁〕 外張り断熱材(+充填断熱材)	〔基礎/床〕	開口部U値 [W/(㎡・K)]	UA値 [W/(㎡・K)]
a)	ジーンボード50mm	ジーンボード50mm	床 ジーンボード45mm	2.33	0.55
b)	ジーンボード50mm	ジーンボード25mm + HGW16K 100mm	基礎(内)ジーンボード25mm	1.9	0.46
c)	ジーンボード50mm	ジーンボード45mm (+吹付けウレタンA種1H 70mm)	基礎(内)ジーンボード45mm	1.9	0.38
d)	ジーンボード50mm (+吹付けウレタンA種1H 95mm)	ジーンボード50mm (+吹付けウレタンA種1H 95mm)	基礎(内)ジーンボード50mm	1.3	0.28

*計算に使用した住宅モデルは自立循環型住宅設計ガイドライン設定モデル住宅です。

防耐火構造大臣認定番号

構造用面材等、各構成部材の仕様についてはお問合せください。

区分	構造	外装材等	外張り断熱材*1	充填断熱材**2	認定番号
防火構造	軸組	窯業サイディング張(釘留め)	20~50mm	I	PC030BE-0231
		窯業サイディング張(金具留め)	20~50mm	I	PC030BE-0237
	枠組	窯業サイディング張(釘留め)	20~50mm	I	PC030BE-0243
		窯業サイディング張(金具留め)	20~50mm	I	PC030BE-0247
準耐火構造	軸組	窯業サイディング張(金具留め)	20~50mm	II	申請中

*1 外張り断熱材はジーンボード

**2 充填断熱材 I: なし/硬質ウレタンフォーム 15~75mm/吹付けウレタンA種1、A種1H 15~75mm(A種3は20~75mm)

II: なし/グラスウール10K以上50mm以上/ロックウール32K以上50mm以上

● ジーワンボードの製品規格

	厚さ(mm)	幅×長さ(mm)	備考
ジーワンボード	#20	910×1,820	左記以外の規格をご要望の際は 事前にお問合せください。
	25		
	30		
	35		
	40		
	45		
	50		

製品厚さに#印のついているものは受注生産となります。

● ジーワンボードの標準物性

項目	単位	値	試験方法
フォーム材質	—	硬質ウレタンフォーム	—
密度	kg/m ³	43	JIS A 9521
熱伝導率	W/(m·K)	0.018以下	JIS A 9521
透湿係数	ng/(m ² · s · Pa)	2以下	JIS A 9521
圧縮強さ	N/cm ²	10以上	JIS A 9521
曲げ強さ	N/cm ²	20以上	JIS A 9521
燃焼性	—	合格	JIS A 9521
吸水量	g/100cm ³	3.0以下	JIS A 9521

密度は測定データの代表値であり保証値ではありません。

取り扱い上の注意



火気取り扱いについて

ジーワンボードを保管する場合は火気に十分注意してください。
ジーワンボードが施工または保管されている場所の周囲での火気の使用は禁止としてください。



保管について

ジーワンボードを保管する場合は、製品の劣化等を防ぐために直射日光が当たる場所、湿度の高い場所、
風雨にさらされる場所を避けてください。



ISO9001 JUSE-RA-2089 断熱資材事業部
ISO14001 JUSE-EG-661 足利第二工場・滋賀第二工場
美唄工場・九州工場

アキレス株式会社

<http://www.achilles-dannetu.com> <https://www.achilles.jp>

断熱資材事業部 断熱資材販売部

本社：〒169-8885 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー
TEL 03-5338-9544
関西支社：〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島2-2-7 中之島セントラルタワー
TEL 06-4707-2348
北海道営業所：〒061-3241 北海道石狩市新港西1-726-3
TEL 0133-73-9591
九州営業所：〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-12-6 花村ビル
TEL 092-477-8475
足利第二工場：〒326-0332 栃木県足利市福富新町1570
滋賀第二工場：〒529-1171 滋賀県犬上郡豊郷町安食西1
美唄工場：〒072-0801 北海道美唄市東7条北9-2-1
九州工場：〒820-0073 福岡県飯塚市平恒477-29

東北：〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町1-6-9 マニユライフプレイス仙台7F
東北アキレス(株) TEL 022-214-8611
北関東：〒327-0001 栃木県佐野市小中町48
関東アキレスエアロン(株) TEL 0283-24-2531
南関東：〒130-0013 東京都墨田区錦糸3-2-1 アルカイースト17F
アキレスコアテック(株) TEL 03-5819-8131
関西：〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島2-2-7 中之島セントラルタワー
大阪アキレスエアロン(株) TEL 06-4707-2381

■このカタログの内容は2017年9月現在のものです。■掲載されている仕様は予告なく変更することがあります。

1709.1(1).SK ■